



SABA SELECT

Een contactlijm die met de kwast of roller is te verwerken. Hecht onmiddelijk, wat lijmtangen of andere ondersteuning overbodig maakt. De lijm is zeer geschikt voor het verlijmen van akoestische materialen die niet zelfklevend zijn uitgevoerd op hout, beton, polyester en metaal.

TOEPASSINGEN

Saba Select is geschikt voor het lijmen van de geluidsabsorberende schuimen Acusticell, Acusticab, Agglomer, Flamex, Tecnocell, Merfocell en voor Isomat geluids-isulerende kunststofplaten. Verder is de lijm in het algemeen geschikt voor het lijmen van leer, textiel, rubber en hout onderling en op beton, metaal en polyester. Saba Select is niet geschikt voor verlijming van zacht PVC. Oppervlakken die voorzien zijn van een één-componentenverf, kunnen aangetast worden door de oplosmiddelen in de lijm. Gebruik in die gevallen de tweecomponentenlijm Vibradamp Ago-P. Saba Select kan tevens toegepast worden als voorstrijkmiddel op een ruwe of poreuze ondergrond waarop zelfklevend uitgevoerde akoestische materialen moeten worden aangebracht.

VORM, UITERLIJK EN KLEUR

Kleur van de lijm is beige.
Leverbaar in blikken van 1 en 6 liter en als spray (0,5 liter).

SAMENSTELLING

Saba Select is een contactlijm op basis van neopreenrubber.

BESTENDIGHEID TEGEN VLOEISTOFFEN

Bestand tegen water, vocht, verdunde

zuren, alkaliën, olie, enz.

TEMPERATUURBESTENDIGHEID

Toelaatbare temperaturen afhankelijk van de belasting van de lijmverbinding: -30 °C tot +90 °C.

VERWERKING

- Verbruik: 200 - ca. 250 g/m²
- Verwerkingstemperatuur: 15 °C. Zorg dat materiaal niet bevroert tijdens transport of opslag in onverwarmde ruimten.
- Opslagtemperatuur: 5 - 35 °C.
- Houdbaarheid: ca. 6 maanden in ongeopende verpakking.
- De lijm laat zich met de kwast of roller gemakkelijk verwerken wat tevens als voordeel heeft dat het verbruik laag blijft. Saba Select hecht onmiddelijk, wat het gebruik van lijmtangen of ander ondersteunend materiaal overbodig maakt.
- Gereedschap reinigen met thinner.
- Alle te verwerken materialen als ook de lijm eerst laten acclimatiseren tot minimaal de verwerkings temperatuur van +15 °C.
- Voordat de lijm wordt aangebracht de ondergrond droog, stof- en vetvrij maken.
- Beide te lijmen vlakken gelijkmatig van lijm voorzien met een kwast of roller.

Contactlijm met grote hechtkracht

EIGENSCHAPPEN

- Gemakkelijk te verwerken
- Hecht onmiddelijk
- Eén-component

TOEPASSINGEN

- Lijmen van akoestische schuimen
- Lijmen van leer, textiel, rubber en hout onderling of op beton, metaal en polyester



MERFORD



SABA SELECT

- Beide delen 5 tot maximaal 20 minuten laten drogen (tot de lijmlaag nietmeer plakkerig aanvoelt). Daarna de materialen op elkaar aanbrengen en goed aandrukken of kloppen om beide in elkaar te laten versmelten en luchtinsluitingen te voorkomen.
- Saba Select bevat lichtontvlambare oplosmiddelen; zorg dus tijdens het gebruik voor een goede ventilatie en vermijd open vuur. Als dit niet mogelijk is, maak dan gebruik van de twee-componentenlijm Vibradamp A 90-P; deze is namelijk niet brandgevaarlijk.

DISCLAIMER

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van dit productblad kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn voorbehouden. Neem voor de meest actuele versie contact op met onze verkoopafdeling of kijk op onze website.



Blik 6 liter